

## Tränenblechgewichte

### Tränentyp 1 nach DIN 59220

3 / 5 mm	-	26	kg/m <sup>2</sup>
4 / 6 mm	-	34	kg/m <sup>2</sup>
5 / 7 mm	-	42	kg/m <sup>2</sup>
6 / 8 mm	-	51	kg/m <sup>2</sup>
7 / 9 mm	-	59	kg/m <sup>2</sup>
8/10 mm	-	67	kg/m <sup>2</sup>
9/11 mm	-	75	kg/m <sup>2</sup>
10/12 mm	-	83	kg/m <sup>2</sup>
12/14 mm	-	99	kg/m <sup>2</sup>
13/15 mm	-	107	kg/m <sup>2</sup>
14/16 mm	-	115	kg/m <sup>2</sup>
15/17 mm	-	123	kg/m <sup>2</sup>
16/18 mm	-	131	kg/m <sup>2</sup>
18/20 mm	-	147	kg/m <sup>2</sup>
20/22 mm	-	163	kg/m <sup>2</sup>
25/27 mm	-	203	kg/m <sup>2</sup>
30/32 mm	-	243	kg/m <sup>2</sup>

Tel.: +49 - 2161 - 66 50 26 | Fax.: +49 - 2161 - 66 17 32

E-Mail: [info@granderath-stahl.de](mailto:info@granderath-stahl.de) | Internet: [www.granderath-stahl.de](http://www.granderath-stahl.de)